COFRA BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

Flash – T-Shirt m.lunga HV

descrizione T-Shirt manica lunga – bande reflex 3M 8910 – tessuto in cotone a contatto con la pelle – spacchetti laterali

manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).





cod.prod.	V110-0-00 giallo fluorescente V110-0-01 arancio fluorescente		
normativa	EN 340	CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100	EN 471:2003 2 2
taglie	S – 4XL		

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*Descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo*
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre: co/pes	50 / 50 %	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	220 g/mq	
	EN471 paragrafo 5.1.1	Cromaticità – prima dei test (Arancio)	coordinata X: 0.5811	*coord X: 0.61-0.535-0.57-0.655*
			coordinata Y: 0.3708	*coord Y: 0.39-0.375-0.34-0.345*
			fattore di luminanza: 0.51	*fattore di luminanza: 0.4*
	EN471 paragrafo 5.2	Cromaticità – dopo il test allo xenon (Arancio)	coordinata X: 0.5542	*co-ord X: 0.61-0.535-0.57-0.655*
			coordinata Y: 0.3750	*co-ord Y: 0.39-0.375-0.34-0.345*
			fattore di luminanza: 0.52	*fattore di luminanza: 0.4*
	EN471 paragrafo 5.1.1	Cromaticità – prima dei test (giallo)	coordinata X: 0.3831	*co-ord X: 0.387-0.536-0.398-0.46*
			co-ordinates Y: 0.5501	*co-ord Y: 0.61-0.494-0.452-0.54*
			fattore di luminanza: 0.88	*fattore di luminanza: 0.7*
	EN471 paragrafo 5.2	Cromaticità – dopo il test allo xenon (giallo)	coordinata X: 0.3789	*co-ord X: 0.387-0.536-0.398-0.46*
			coordinata Y: 0.5432	*co-ord Y: 0.61-0.494-0.452-0.54*
			fattore di luminanza: 0.88	*fattore di luminanza: 0.7*
	EN471 paragrafo 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4/5	*secco: 4*
			umido: 4/5	*umido: 4*
	EN471 paragrafo 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Variazione di colore: 4/5 acidi & alcali	*Variazione di colore : 4*
			Presa del colore: 4 4/5 acidi & alcali	*Presa del colore : 3*
	EN471 paragrafo 5.3.3 (domestico : ISO 105-C06; industriale : ISO 105-C06, E2S)	Solidità del colore a ripertuti lavaggi a 60°C	Variazione di colore: 4/5	*Variazione di colore: 4/5*
			Presa del colore: 4 4/5	*Presa del colore: 4*
	EN471 paragrafo 5.4.1	Stabilità dimensionale	ordito: -1.1%	*+/- 3%*
			trama: -3.0%	
	EN471 paragrafo 5.5.2 (EN ISO 13938-1)	Resistenza allo scoppio	1007.6 KN/m2	*800 kN/m2*
	ISO 105-X11-1994	Solidità del colore alla stiratura	Variazione di colore: 4/5	*Variazione di colore: 4/5*
			Presa del colore: 4/5	*Presa del colore: 4*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	Giallo: PH 7.03	*3,5<PH≤9,5*
			Arancio: PH 7.18	
	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	*≤30 ppm*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

Reflex Tessuto retroriflettente 3M Scotchlite 8910 grigio argento	EN 471: 1994 paragrafo 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi	CONFORME
	EN 471: 1994 CLASS 2, paragrafo 6.2	Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo prove di abrasione flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli) e all'influenza della pioggia	CONFORME

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.