# TUTA ANTIPUNTURE CLASSE 2 mod. SAFTEX



La **tuta/scafandro SAF-TEX anti punture** consente di affrontare in sicurezza qualsiasi intervento e operazione a rischio di punture di vespe, calabroni e/o insetti in genererale. Testata secondo la normativa **UNI EN 863** raggiunge la **2ª classe di resistenza alla perforazione** (21 N - oltre 2 kg. di pressione).
Dotata di casco integrato al cappuccio, consente di proteggere l'operatore da eventuali urti accidentali; dispone di un ampio Visore in rete metallica rimovibile, Occhiali di protezione e Guanti certificati EN 420-EN 388-EN374, cerniera di chiusura frontale.

**Limiti di impiego**
Il presente capo NON è adatto per l'utilizzo in presenza di fiamme o fonti di calore elevate; NON è idoneo per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, ai prodotti chimici gassosi ed a massicce emissioni di prodotti chimici liquidi concentrati oltre a tutti i rischi non menzionati nella presente scheda tecnica.

Composizione tessuto: esterno PVC foderato; interno cotone 100%.
Colore: Giallo
Peso: 540 gr/mq





Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

# 80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Descrizione:**

Tuta intera con cappuccio, dotata di elmetto di sicurezza interno e grande Visore in rete metallica rimovibile, n. 2
Guanti in PVC; ampia apertura anteriore chiusa con cerniera a due cursori, alamari copri cursore ai fine corsa. Fondo manica e fondo gamba con ghette interna, polsi elasticizzati.
Il capo è cucito e termosaldato in alta frequenza, per aumentare la resistenza agli strappi.

Conforme agli standard: **EN 343 – EN ISO 13688**
**Il capo è stato testato alla perforazione secondo la normativa UNI EN 863: 1997 raggiungendo un valore medio di resistenza alla perforazione di 21 Newton pari a 2,14 kg – classe 2.**

**Informazioni complementari:**

CONSERVAZIONE: Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Per la manutenzione, osservare scrupolosamente le istruzioni sull'etichetta.
LAVAGGIO: Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla Nota Informativa.
CONFEZIONAMENTO: I capi sono confezionati singolarmente ed accompagnati dalla Nota Informativa.

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

CENTROCOT
Innovation experience
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056
email info@centrocot.it web www.centrocot.it
C.F. e P.IVA 01724710122

ACCREDIA
LAB N° 0033

## Rapporto di Prova 18RA05858

del 04/05/2018

Spett.
**SAFCO ITALIA SRL**
Via B. Castelli 45/47/49
25064 GUSSAGO (BS)

**Campioni e identificazione**

**Campione 18LA08378**

Data accettazione: **23/04/2018**

Data ricevimento campione: **23/04/2018**

Descrizione: **Tuta antipuntura**
**- materiale esterno -**

Articolo: **303**

Colore: **giallo**

Composizione: **100% PVC foderato in 100% cotone**

Massa areica: **540** g/m²

Campionamento a cura: **committente**

**Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove**

70540 Indumenti di protezione. Perforazione

### Indumenti di protezione. Perforazione

| | |
|---|---|
| Norma di prodotto | UNI EN 863:1997 |
| Metodo di prova | UNI EN 863:1997 |
| Apparecchiatura di prova | Dinamometro |
| Ambientamento e prova a | (20 ± 2)°C - (65 ± 4)% U.R. |
| Velocità di prova | 100 mm/min |

Data inizio prova: **02/05/2018** Data fine prova: **02/05/2018**

| Risultati campione 18LA08378 | unità | valore |
|---|---|---|
| **Resistenza alla perforazione** | | |
| 1a provetta | N | **17.7** |
| 2a provetta | N | **24.0** |
| 3a provetta | N | **24.3** |
| 4a provetta | N | **17.9** |
| Valore medio | N | **21.0** |

**Data emissione**
04/05/2018

**Responsabile Laboratorio DPI**
dott.ssa Valeria Marangoni

**Responsabile Prove e Certificazione DPI**
arch. Marco Colli

Fine del rapporto di prova n° **18RA05858**

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.
La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA.
Laboratorio iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice E0190Y27 e all'Albo dei Laboratori Abilitati Qualificati ai sensi di legge



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.