COFRA BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

Courmayeur - giacca imbottita

descrizione

1 tasca sul petto - 1 tasca zip - 2 ampie tasche anteriori con velcro - tasca zip interna - cappuccio staccabile esterno



manutenzione

lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; non sopporta la stiratura.



cod.prod.	V193-0-02 navy V193-0-05 nero		
normativa	EN 340/03	EN 343/03 	
taglie	44 – 64		

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo/ range*
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	75%nylon, 25% poliestere + TPU membrane	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	260 g/mq	
	EN 343 paragrafo 4.6	Stabilità dimensionale	ordito: -3% trama: -1,0%	*+/- 3%*
	EN343 paragrafo 4.4 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 1208,7 N trama: 858,1 N	*ordito: 400 N resistenza/massa* *trama: 400 N resistenza/massa*
	EN343 paragrafo 4.5 (EN ISO 4674)	Resistenza allo strappo	ordito: >64 N trama: 42,8 N	*Ordito: 25 N* *Trama: 25 N*
	EN 343 paragrafo 4.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m^2 Pa/W]	19,1 (classe 3)	*classe 1: Ret>40* *classe 2: 20<Ret<40* *classe 3: Ret<=20*
	EN343 paragrafo 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (dopo ogni pretrattamento)	13000 Pa (classe 3)	*classe 1 : no test required* *classe 2 : Wp>= 8.000 Pa* *classe 3 : Wp >= 13.000 Pa*
	ISO 12947-2	Resistenza all'abrasione Martingale test	> 30000 cicli	Min 30000 cicli
	ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4 – 5 Umido : 4	*Asciutto : 4* *Umido : 4*
	ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Variazione del colore : 4 – 5 Presa del colore : 4 – 5	Variazione del colore : 4 Presa del colore : 3
	ISO 105-C06	Solidità del colore a ripertuti lavaggi a 40°C	Variazione del colore : 4 – 5 Presa del colore : 4 – 5	Variazione del colore : 3 - 4 Presa del colore : 4 - 5
	ISO 105-N01	Solidità del colore al candeggio: hypochlorite	Variazione del colore : 4-5	Variazione del colore : 4
	ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce	5	Min. 4-5
	EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH : 6,5	*3,5<PH≤9,5*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	*≤30 ppm*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

fodera		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
imbottitura		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
		Peso per unità di area	Corpo: 160 g/mq	
			Braccia: 130 g/mq	
E-care		Composizione delle fibre: PES/CO/MTF	65/33/2%	
		Fili/cm	ordito : 34	
			trama : 22	
		Peso per unità di area	215 g/mq	
	DIN 53857/1	Resistenza alla trazione	ordito: 100 daN	
			trama: 65 daN	
	DIN 53892 (3 cicli a 95°C)	Stabilità dimensionale al lavaggio	1.5%	
	DIN 54004 (ISO 105B02)	Solidità del colore alla luce	5	*1 - 5*
	DIN 54020 (ISO 105E04)	Stabilità del colore al sudore	Variazione di colore: 4	*1 – 5*
			Presa di colore: 3-4	*1 - 5*
	DIN 54021 (ISO 105X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Secco: 4	*1 - 5*
			umido: 2-3	*1 - 5*
	DIN 54024 (ISO 105N01)	Solidità al candeggio	4	*1 - 5*
	MIL-Standard 285	Misura dell'attenuazione per recinzioni e schermature elettromagnetiche, a scopo test di elettronica	Riduzione del 99,5% delle onde elettromagnetiche alla frequenza di 200 MHz	
			Riduzione del 99% delle onde elettromagnetiche alla frequenza di 2000 MHz	

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.