SCHEDA PRODOTTO

JUMPING ESD S3S FO SR

Rif. Prod.	NG050-000
Cat. di Sicurezza	S3S FO SR
Range di Taglie	38 - 48
Peso (tg. 42)	560 g
Forma	B
Calzata (38-39)	10,5
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in microfibra effetto scamosciato idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **SANY-DRY®**, antishock, antiscivolo, dotata di sottopiede antiperforazione in tessuto non tessuto **FTP Plate**, non metallica type **PS** con chiodo Ø 3,0 mm.

Plus 100% METAL FREE. Alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Soletta **LIGHT FOAM ESD**, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Suola dal design dinamico con aperture trasversali sul profilo per reagire all'impatto in maniera attiva, migliorando la compressione e il ritorno elastico durante il passo.

Impieghi consigliati Calzature per industria microelettronica. Consigliata per gli ambienti **ATEX**

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

Raccomandazioni: E' necessario indossare sempre calze realizzate con fibre naturali come lana o cotone, poiché queste forniscono le migliori prestazioni di conduttività elettrica. Evitare di introdurre qualsiasi elemento estraneo tra il piede ed il sottopiede della calzatura (ad esempio solette di pulizia o similari non forniti in dotazione dal produttore), in quanto potrebbero annullare le caratteristiche elettriche per cui è stata progettata la calzatura. Non sottovalutare l'effetto dell'invecchiamento e della contaminazione della calzatura: con l'uso la resistenza elettrica della calzatura può subire modifiche. E' opportuno quindi sempre verificare le proprietà elettriche delle calzature utilizzando gli appositi dispositivi di controllo di cui sono dotate le aree di produzione protette contro le scariche elettrostatiche (EPA), così come previsto dalla norma europea CEI EN 61340-5-1

MATERIALI / ACCESSORI

Calzatura completa	**Capacità ESD**	
	Protezione delle dita: puntale **FIBERGLASS CAP** non metallico in fibra di vetro	
	resistente: all'urto fino a 200 J	
	alla compressione fino a 1500 Kg	
	Lamina antiperforazione: conduttivo, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto, resistente alla penetrazione, con bassa resistenza elettrica	
	Sistema antishock	
Tomaio	Microfibra effetto scamosciato, idrorepellente, colore nero	
	spessore 1,6 mm	
Fodera Anteriore	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero	
	spessore 1,2 mm	
Fodera	Tessuto **SANY-DRY®**, traspirante, resistente all'abrasione, colore verde	

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Paragrafo EN ISO 20345:2022 +A1:2024	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
CEI EN 61340-5-1	Resistenza elettrica verso terra della calzatura	MΩ	**41,1**	< 1000
61340-5-1	Resistenza elettrica trasversale	MΩ	**21,20**	≤ 100
61340-5-1	Misurazione del "Body Voltage"	V	**23,20**	< 100
5.3.2.6	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	**14,5**	≥ 14
5.3.2.7	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	**15,5**	≥ 14
6.2.1.1.4	Resistenza alla perforazione (requisito **PS** con chiodo Ø 3,0 mm)	N	**1227**	≥ 1100
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**26**	≥ 20
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 9,3**	≥ 0,8
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 75,8**	> 15
6.3	Assorbimento d'acqua		**27,9%**	≤ 30%
	Penetrazione d'acqua		**0,16 g**	≤ 0,2 g
5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 84,7**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 677,4**	≥ 20
5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 22**	≥ 2

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

Posteriore	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 177,9**	≥ 20
Suola	Poliuretano bi-densità, con bassa resistenza elettrica, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.4	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**111**	≤ 150
	Battistrada: colore verde, alta densità, di tipo antiscivolo,	5.8.5	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**1,5**	≤ 4
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.7	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**4,5**	≥ 3
	Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**6**	≤ 12
	Coefficiente di aderenza del battistrada (Resistenza allo scivolamento)	5.3.5.2	ceramica + soluzione detergente – punta (inclinazione 7°)		**0,38**	≥ 0,36
			ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,35**	≥ 0,31
		6.2.10	SR : ceramica + glicerina – punta (inclinazione 7°)		**0,29**	≥ 0,22
			SR : ceramica + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,28**	≥ 0,19

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.