exena.

ALOA SB E A FO SR





DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Microfibra traspirante	5.4.3 Resistenza allo strappo	160 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo	1,2 mg/cm²h	≥ 0,8 mg/cm²h
	Coefficiente di permeabilità	16,8 mg/cm²	≥ 15,0 mg/cm²
FODERA ANTERIORE: Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	5.5.2 Resistenza allo strappo	51 N	≥ 15 N
	5.5.3 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.4 Permeabilità al vapore acqueo	2,6 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coefficiente di permeabilità	22,3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
FODERA DEL QUARTIERE: Traspirante, resistente all'abrasione.	5.5.2 Resistenza allo strappo	35 N	≥ 15 N
	5.5.3 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.4 Permeabilità al vapore acqueo	80,6 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coefficiente di permeabilità	645,2 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm²
FODERA POSTERIORE: Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	5.5.2 Resistenza allo strappo	35 N	≥ 15 N
	5.5.3 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.4 Permeabilità al vapore acqueo	80,6 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coefficiente di permeabilità	645,2 mg/cm 2	≥20,0 mg/cm²
PUNTALE: Non metallico, amagnetico, 200 J	5.3.2.6 Resistenza all'urto	17,0 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Resistenza alla compressione	20,7 mm	≥ 14 mm
PLANTARE: Removibile, anatomico, antistatico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No FORI	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No FORI	12.800 cicli

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

SUOLA: Poliuretano in doppia densità	5.8.3 Resistenza allo strappo	9 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.4 Resistenza all'abrasione	36 mm^3	≤ 150 mm^3
	5.8.5 Resistenza alla flessione	0,3 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.6 Idrolisi	0,1 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Resistenza agli idrocarburi	2 %	≤ 12%
	6.2.10 Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina		
	(inclinata verso il tacco di 7°)	0,32	≥ 0,19
	(inclinata verso la punta di 7°)	0,30	≥ 0,22
	5.3.5.2 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente		
	(inclinata verso il tacco di 7°)	0,37	≥ 0,31
	(inclinata verso la punta di 7°)	0,39	≥ 0,36
	6.2.2.2 Calzatura antistatica:	Secco: 32 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ
		Umido: 5 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ

ESTENSIONI	Questo modello è certificato per l'applicazione di plantare ortopedico personalizzato Secosol ®.	SECOSOL® THE SYSTEM

MISURE : 34-48

PESO:

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
612	650	688	726	764	802	840	878	916	954	992	1030	1068	1106	1144

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com