ODESSA_20 S2 SRC





DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2011	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Tessuto coagulato traspirante	5.4.3 Resistenza allo strappo	118 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo	1,3 mg/cm²h	≥ 0,8 mg/cm²h
	Coefficiente di permeabilità	17,1 mg/cm²	≥ 15,0 mg/cm²
FODERA ANTERIORE: tessuto sintetico, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	45 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo	4.7 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coefficiente di permeabilità	40,5 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
FODERA POSTERIORE: tessuto sintetico, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	43 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo	4.3 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/(cm²h)
	Coefficiente di permeabilità	35.3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
PUNTALE: Composito resistente all'urto 200 J.	5.3.2.3 Resistenza all'urto	15.5 mm	≥ 13,5 mm
	5.3.2.4 Resistenza alla compressione	15.0 mm	≥ 13,5 mm
SOTTOPIEDE: in tessuto traspirante, antistatico, anatomico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	12.800 cicli
SUOLA: PU1D, antiscivolo, SRC	5.8.2 Resistenza allo strappo	6.8 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.3 Resistenza all'abrasione	168 mm³	≤ 250 mm³
	5.8.4 Resistenza alla flessione	2.5 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Idrolisi	4.0 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Resistenza agli idrocarburi	1.0 %	≤ 12%
	5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente		
	Piatta	0,49	≥ 0,32
	Inclinata	0,48	≥ 0,28
	Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina		
	Piatta	0,26	≥ 0,18
	Inclinata	0,22	≥ 0,13

MISURE : 35-48
MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519
C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it