art. G504 – TOP RUMBLE – *Disposable Gloves*

Caratteristiche	• 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice • Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici • Rivoluzionario, più lungo (300 mm) e più spesso (0,23 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre protezione e prestazioni eccellenti • Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata flessibilità • Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti • Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile
Rivestimento	Nitrile
Finitura Interna	Senza Polvere
Finitura Esterna	Rombi (Diamond)
Polsino	Bordino arrotolato salvagoccia
Colore	Blu scuro
Lunghezza	300 mm
Spessore	0,23 mm (9 mil)
AQL	1,5
Taglie	7 – 11 (S-XXL)
Area d'uso	ispezioni di prodotti, controllo qualità, utilizzo tempere, pitture, vernici, manipolazione, lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari, lavori di finitura, lavori di pulizia e manutenzione

Imballaggio

codice	*quantità*	
G504-B000	1 scatola	1 scatola da 50 pz.
G504-K000	20 scatole	20 scatole da 50 pz.

Normative

EN 388:2003 — Abrasion 0, Blade cut 0, Tear 0, Puncture 0

EN 374 — E:0 < 10 min, J:2 > 30 min, K:6 > 480 min

EN 374 — Level 2 (AQL 1,5)

EN 455

EN 420

cat. 3

CE 0321

EAC TP TC 019/2011



SPECIALE FINITURA DIAMOND



"I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l’applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l. "

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Caratteristiche tecniche

metodo di prova	*descrizione*		*risultato ottenuto*		*requisito minimo / range*	
EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione		0		1 ÷ 4	
EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama		0		1 ÷ 5	
EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione		0		1 ÷ 4	
EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione		0		1 ÷ 4	
EN 374-2:2003 par. 5.2	Resistenza alla penetrazione (Prova di perdita d'aria)		conforme		conforme / non conforme	
EN 374-2:2003 par. 5.3	Resistenza alla penetrazione (Prova di perdita d'acqua)		conforme		conforme / non conforme	
EN 374-2:2003 App. A	Resistenza ai microorganismi (Garanzia della qualità durante la produzione)		Livello 2 (AQL<1,5)		Livello 3 (AQL < 0,65) Livello 2 (AQL < 1,5) Livello 1 (AQL < 4,0)	
EN 374-3:2003	Resistenza alla permeazione		E: 0 < 10 min J: 2 > 30 min K: 6 > 480 min		1 ÷ 6 (>10 min ÷ >480 min)	
EN 455-1:2000 par.5	Prova di tenuta d'acqua per la rilevazione di fori		AQL : 1,5		AQL : 1,5	
EN 455-2:2011 par. 4	Determinazione delle dimensioni dei guanti medicali monouso (lunghezza e larghezza)	Taglia	Lung. media (mm)	Larg. media (mm)	Lung. media (mm)	Larg. media (mm)
		S	310 ± 15	85 ± 5	≥ 240	80 ± 10
		M		95 ± 5		95 ± 10
		L		105 ± 5		110 ± 10
		XL		115 ± 5		≥ 110
		XXL		125 ± 5		≥ 110
EN 455-2:2011 par. 5	Determinazione delle proprietà fisiche dei guanti medicali monouso (forza a rottura)		Prima dell'invecchiamento	Dopo l'invecchiamento	Prima dell'invecchiamento	Dopo l'invecchiamento
			> 6,0 N	> 6,0 N	≥ 6,0 N	≥ 6,0 N
ASTM D6319	Resistenza a trazione		> 18 MPa (valore medio 22 MPa)	> 16 MPa (valore medio 22 MPa)	≥ 18 MPa	≥ 16 MPa
	Elongazione		> 500%	> 400%	≥ 500%	≥ 400%
EN 455-3:2006 par 5.2 ASTM D6124	Determinazione della quantità di polvere lubrificante residua nei guanti medicali monouso		< 2 mg		≤ 2 mg	
EN 455-4:2009	Determinazione della durata di conservazione		5 anni		5 anni	
Regolamento (EU) n.10/2011	**Migrazione Globale**	**10 min / 40 °C**	MDL	Risultato	**10 min / 40 °C**	
	Simulante A: Alimenti alcolici 10%		3 mg/dm^2	n.r. (< 3)	<10 mg/dm^2	
	Simulante B: Alimenti Acidi 3%		3 mg/dm^2	n.r. (< 3)	<50 mg/dm^2 *	

- **MDL**: limite di rilevabilità;
- **n.r.**: non rilevato (< MDL);
- ***** : massimo 50 mg/dm^2, di cui massimo 10 mg/dm^2 elementi organici.

"I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l. "